



**FOLIA LUSTRZANA DO OKLEJANIA KOPUŁ ŚWIETLIKÓW, KLAP DYMOWYCH  
ORAZ PASM ŚWIETLNYCH – Parametry techniczne**  
(posiada atest PZH)

Parametr	Wartość
Współczynnik przepuszczalności światła widzialnego [%]	16
Współczynnik przepuszczalności promieni UV [%]	1
Całkowity współczynnik przenikalności energii słonecznej [%]	12
Całkowity współczynnik absorpcji energii słonecznej [%]	21
Współczynnik zacielenia [-]	0.2

